

## Información de Resultados de Ensayo



La información reflejada en este documento tiene  
**ÚNICAMENTE** carácter informativo.

Los resultados definitivamente válidos son los que figurarán en los correspondientes Informes Técnicos emitidos por AFITI-LICOF.

[Referencia Informe de Ensayo: **RES-1839T09**]

[Referencia Informe de Clasificación: **1839T09-2**]

### SOLICITANTE

#### **TECZONE ESPAÑOLA, S.A.**

C/ Alcalde Martín Cobos, s/n. Polígono Gamonal.  
09007-BURGOS

**Ensayo:** Ensayo de **Resistencia al Fuego** según **UNE EN 1364-1:2000**. Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Paredes.

Fecha de ensayo: 18-jun-09

**Muestra** División no portante de placa.

División de placa (placa + placa + placa + montante de 48 mm con doble capa de aislamiento de lana de roca de 40 mm + placa + placa + placa) de 163 mm de espesor. Las dimensiones de las placas son de 2600 (alto) x 1200 (ancho) x 15 (espesor). Los canales son de 72 x 29 x 0,5 mm y montantes de 70 x 34 x 0,55 (mm) con una distancia entre montantes de 600 mm. El aislamiento de la división se realiza con doble capa de lana de roca ROCKWOOL de espesor 40 mm y densidad de 70 kg/m<sup>3</sup>. Las dimensiones totales de la división son de 3000 (alto) x 2960 (ancho) x 163 (espesor).

Fabricante: Teczone Española, S.A.

Referencia: "TZ (3x15F) / LR70".

### **Clasificación de Resistencia al Fuego según UNE-EN 13501-2:2009.**

**EI 180**

En Toledo, 15 de julio de 2009



Documento Firmado Digitalmente

Fdo: Pedro Cabezero del Pozuelo  
Técnico de Laboratorio de Resistencia al Fuego

#### SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS

Dirección Camino del Estrechillo, 8  
E-28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)

Teléfono +34 91 871 35 24  
Fax +34 91 871 20 05

E-mail licof@afiti.com  
Web www.afiti.com

#### SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS

C/ Río Estenilla, s/n - Pol. Ind. Sta. M<sup>a</sup> de Benquerencia  
(Centro Tecnológico de la Madera)  
E-45007 TOLEDO  
+34 925 231 559  
+34 925 240 679

afiti@afiti.com



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, TURISMO  
Y COMERCIO

LICOF: Laboratorio Oficial de Ensayos.  
R.D. 1614/1985 de 1 de agosto.  
Orden de 21 de mayo de 1991